PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-126940

(43)Date of publication of application: 14.06.1986

(51)Int.CI.

B21J 1/06 B21K 1/30

(21)Application number: 59-247182

(71)Applicant: MUSASHI SEIMITSU KOGYO KK

(22)Date of filing:

21.11.1984

(72)Inventor: MAKINO MASAJI


NIITSUMA HIROYOSHI KANEDA KATSUMI

(54) MANUFACTURE OF BEVEL GEAR BY WARM FORGING

(57)Abstract:

PURPOSE: To manufacture a bevel gear by warm forging of a shortened process, by warm forging a blank material, from which scales are removed, after the blank material is heated and a lubricant is supplied, and then, die forging the blank material by heating after a film of a lubricant of the same series as the abovementioned lubricant is formed on the surface.

mentioned lubricant is formed on the surface.
CONSTITUTION: A round bar material 11a is cut 12 to a desired length and the blank 12 thus obtained is high-frequency heated 14 to about 300W850° C after scales are removed 13 from the blank 12a. Beveling is performed on the heated blank 14a by warm forging 15 by supplying a lubricant which is the same series as the lubricant used for forming a film on the surface of the blank in the next process to the blank 14a or a metallic mold. The beveled blank 15a is dipped in a water-soluble carbon lubricating oil 16 while the blank 15a is maintained at a post-forging temperature of about 100W300° C. The blank 16a coated with a film of the lubricant is high-frequency heated 17 and the blank 17a heated to about 650W900° C is warm forged 18. When the warm forged blank 17a is cooled by air, a bevel gear product 18a is obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

卵日本国特許庁(JP)

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 126940

@Int_Cl_4

織別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)6月14日

B 21 J 1/06 B 21 K 1/30 7728-4E 7728-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称

かさ歯車の温間鍛造による製造方法

②特 頭 昭59-247182

②出 頭 昭59(1984)11月21日

砂発明者

牧野新妻

正 司 豊橋市杉山町字中藻196

⑦発 明·者 新

弘良

豊橋市植田町字大池60番地の80

⑫発 明 者

金 田

克 己

豊橋市伊古部町字小鮒ケ谷12番地の6

⑪出 顋 人

武蔵精密工業株式会社

豊橋市植田町字大膳39番地の5

明細 種

1 発明の名称

かる歯車の温間銀造による製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

金葉上の利用分野

本発明はかさ歯車を混間において型筬違により 製造する方法に関する。

従来の技術

従来、例えば自動車に使用される高精度のかさ 歯車を温間鍛造により製造する方法としては、特 閉昭 5 9 - 1 5 3 5 4 0 号の如く「製造すべきかさ 歯車の小径偶端面歯部外径に対し、土 1 5 多の直 径を有する丸棒材を必要長さに切断してスケール 除去かよび面取りを行なったブランクを、1 0 0 ~ 2 0 0 ° C の温度範囲に加熱して水溶性カーボン 過滑剤液に浸し、ブランク表面に潤滑膜を形成した後、さらに高周波加熱して型鍛造を行なう。 」 ことが知られている。

従来技術の欠点

上述の如き方法によりかさ歯車を温間閉塞鍛造 成形する場合、一般的には型鍛造時に供給される ブランクボリュームのバラッキ許容範囲が極めて 狭くなるため面取り工程が鍛造により実施される。 例えば、第6図に示す如く、ブランクに対して

例をは、第6図に示す如く、ブランクに対して 面取り工程前にポンデ処理 4 等の獨滑処理工程を 施し、ついで冷間で面取り鍛造 5 し、その後に潤 耐剤等を除去するスケール除去 6 工程を施してか ら加熱でしてカーボン系製滑処理 8 により調剤被 膜を形成する工程が組まれる。なかとの場合、面 取り工程後のスケール除去 6 工程を省くと、潤滑 被膜を形成する工程にかいて、冷間設造時の潤滑 剤の残存によりブランクに被膜斑が生じて高周波 加熱 9 時に部分的な酸化膜発生の原因に成ること がある。

そのため、ブランク型鍛造実施以前の工程、即 ち丸棒材切断 2 からカーボン系油滑処理 8 までの 製造工程を後で歯形を閉塞鍛造する際に要求され る高精度な素材ボリュームと高精度な直径方向の 外径寸法が制約少なく容易に得られ、かつ合理的 に短縮することが望まれている。

問題点を解決するための手段

九棒材を必要長さに切断したプランクを、スケール除去後に加熱し、後にプランク表面に形成する潤滑被膜と同系の潤滑剤を金型またはブランクに供給して温間鍛造し、それにより面取りを施すと共に数プランク鍛造余熱状態のまま水溶性カーボン潤滑剤液に浸し、ブランク表面に潤滑被膜を

の温度範囲の銀造余熱状態のまま、あらかじめ水 槽内に溜めた水溶性カーボン潤滑剤液に受し16、 ブランク16 a 表面にたとえば10~20 μ 程度 の潤滑被膜を形成する。

なお、面取り成形時に供給される潤滑剤液が潤滑被膜形成時に使用される潤滑剤液と同系にされているため、面取りブランク 1 5 8 に付着している潤滑剤の残率が正常な潤滑被膜形成を阻害するような残率とならない。

そのため、面取りブランク15 B には褐滑被膜が 自身の温間鍛造余熱で斑なく形成される。

また、との面取り工程は成形度を大きく採れる温間鍛造であるため、後で歯形を閉塞鍛造する際に要求される高精度な素材 ボリュームと高精度な直径方向の外形寸法を、直径に対する長さが最大約2倍に成るような細いブランクをせん断により形成し、当該面取り成形時に併せて提込み成形することにより、容易に満足させることができる。

次ぎに潤滑被膜が形成されたブランク 1 6 ª を、 さらに高周波加熱 1 7 によりたとえば 200° C / 形成した後、さらに高周波加熱して型銀造を行う。 作 用

温間鍛造で実施される面取り工程において供給される両滑剤は、それ自体が次の潤滑被膜形成時に按膜形成を阻害する残率とはならず、面取り成形が施されたブランクは自身の温間鍛造余熱で斑なく正常な潤滑被膜が形成される。

実 施 例

分以上の加熱速度で 650°~900°C の温度範囲 に加熱し、図示されてないクランクプレスなどの 設備にセットした金型に接入して週間鍛造 1 8 を 行い、成形後取り出した製品 1 8 a は空冷のまま としている。

との温間銀造18についてより詳細に説明すると、第2図に示されるように、ノックアウト24とマンドレル25を孔内に配した下型23のそのれ内に配した下型23のそのなどを有けると、第3回に示する上型20を発せしたより、第3回に示すのはなかさじん。なか上型20のマンドのおのようなよび下型23のノックト24は、かのようなよび下型23のノックト24は、かのようなよび製品ノックトのために、かのようなよび、まのからに、から、

第4図および第5図は、歯型温間鍛造の他の実施例を表わすもので、反歯形面に円筒状の座部を有するかさ歯車28の温間閉塞鍛造工程の要部の

 $(-1, 1, \dots, n) = (-1, 1, \dots, n)$

特開昭61-126940 (3)

断面平面図である。この実施例における各部の作 動等は前述の実施例と同一であるので、図中の記 号も同一にしてある。

効 果

以上のように本発明によれば、面取り工程を退けるできまた。そこで使用する酒肴剤液を後工程で被膜形成させる水溶性カーボン酒肴剤液液と同系にしたので、温間鍛造による面取り工程時には腹形が大の潤滑被膜形成時に被膜形成 りゅう で 近 なり 大 か の な が で き る た が の とは な ら ず 、 そ れ に よって を 随 取 り 工程 を の スケール除去工程の 省略が で き る た 間 銀 造 か で 症 な 反 で 正 常 な 関 が 形 成 で き 、 棒 材 切 断 か ら カーボン系 潤 滑 処理 ま で の 製造 工程 を 合 理 的 に 短 館 で き る 。

また歯形を閉塞鍛造成形する場合には、面取り工程が成形度を大きく採れる温間鍛造であるため、 閉塞鍛造する際に要求される高精度な素材ポリュ ームと高精度な直径方向の外径寸法を、直径に対 する長さが最大約 2 倍に成るようなブランクをせ

- 15 ----- 温間鍛造(面取り)。
- 16 -----カーボン系履滑処理。
- 17 ------高周波加熱。
- 18 ------ 温間鍛造。

ん断により形成し、当該面取り成形時に併せて据 込み成形することにより、容易に満足させること ができ、製品かさ歯車に対する丸棒材径の制約も 大幅に緩和される効果がある。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例にかける工程図。第2図かよび第3図はかさ協車の温間閉塞鍛造工程の要部の断面平面図。第4図かよび第5図は上記とは別の実施例を表わすかさ歯車温間閉塞鍛造工程の要部の断面平面図。第6図は従来のかさ歯車製造の工程図である。


(記号の説明)

- 12 -----切断。
- 12a ----- プランクo
- 13 ----- スケール除去。
 - 4 ----- fm 🔼 ...


等 許 出 顋 人 武蔵精密工業株式会社 代表者 大 塚 美 春




Service Company



第6図





承益 2.4.-3 熱行

手統 湖正 哲 (自発)

平成 / 年 // 月 29 日

1

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 59 年特許願第 号 (特開昭 247182 61-126940 号, 昭和 61 年 6 月 14 日 発行 公開特許公報 61-1270 号掲載) につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。

Int. C1.	識別記号	庁内整理番号
B 2 1 J 1/0 6 B 2 1 K 1/3 0		7353-4E 7353-4B

特许疗及官

昭和 59 年 待 许 願 第 247182 号

2. 発明の名称

1. 事件の表示

かさ歯平の温間銀造による製造方法

3. 補正をする者 事件との関係

特許出願人

住所(居所)

6 95 H 3779P17 武威精密工業株式会社 氏名(名称)

代表者大學美春

4. 袖正命令の日付

0532473111

なし

5. 船正により増加する発明の数

なし

6. 福正の対象

明知書の「発明の詳細な説明」の項

7. 抽正の内容

別紙の通り

(- 1 F)

明価当第6 買第20行目の 「かさ歯車2 8 J を 「かさ歯車 2 8 a」 と訂正する。

> 以 上